

Caratteristiche fisico-meccaniche Physical-Technical Characteristics	Metodo di prova Test method	Unità di Misura Unit	Campo di spessore nominale (mm) Range of nominal thicknesses											
			12 - 15		>15 - 19		> 19 - 25		> 25 - 30		> 30			
			min. <sup>1</sup>	med. <sup>2</sup>	min. <sup>1</sup>	med. <sup>2</sup>	min. <sup>1</sup>	med. <sup>2</sup>	min. <sup>1</sup>	med. <sup>2</sup>	min. <sup>1</sup>	med. <sup>2</sup>		
<b>Res. Allo strappo</b> Internal bond	EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,80	1,23	0,80	1,16	0,75	1,08	0,75	0,96	0,70	0,93		
<b>C.R.F.</b> Bending strength	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	33,0	36,2	32,0	35,4	30,0	33,7	28,0	32,1	25,0	28,7		
<b>MOE</b> Modulus of elasticity	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	2700	3226	2800	3142	2600	2875	2400	2748	2200	2636		
<b>Rigonf. 24 h (max)</b> Thickness swelling 24h	EN 317	%	7,0	6,6	7,0	6,1	6,0	5,2	6,0	4,4	6,0	4,1		
<b>Opz. 1 - Rig. in spessore dopo test ciclico<sup>1</sup></b> <b>Cyclic test Opt.1 Swelling<sup>1</sup></b>	EN 321	%	16,0	11,6	14,0	9,3	12,0	8,6	12,0	8,4	12,0	7,6		
<b>Opz. 1 - Res. Strappo dopo test ciclico</b> <b>Cyclic test Opt.1 internal bond</b>	EN 321	N/mm <sup>2</sup>	0,15	0,42	0,15	0,48	0,12	0,36	0,10	0,27	0,10	0,26		
<b>Tenuta delle viti</b> Screwholding														
<b>Faccia</b> Face	EN 320	N			1000	1426	1000	1475	1000	1347	1000	1363		
<b>Bordo</b> Edge	EN 320	N			800	1123	750	956	700	869	700	874		
<b>Strappo superfic.</b> Surface soundness	EN 311	N/mm <sup>2</sup>	1,20	1,56	1,20	1,82	1,20	2,11	1,20	1,96	1,20	2,71		
<b>Ass. Sup. (toluolo)</b> Surface absorption	EN 382-1	mm	150	326	150	334	150	364	150	347	150	376		
<b>Altri dati</b> Other data														
<b>Densità</b> Density	EN 323	Kg/m <sup>3</sup>	780 ± 5%		760 ± 5%		745 ± 5%		740 ± 5%		730 ± 5%			
<b>Toll. di spessore</b> Thickness tolerance	EN 324-1	mm	± 0.2											
<b>Toll. lungh. E largh.</b> Length and width tolerance	EN 324-1	mm/m	± 2.0				massimo assoluto ± 5.0 mm				absolute maximum ± 5.0 mm			
<b>Squadro</b> Squareness	EN 324-2	mm/m	± 2.0											
<b>Umidità</b> Moisture content	EN 322	%	>5,0											
<b>Content. in silice</b> Sand content	ISO 3340	%	≤ 0.05											
<b>Formaldeide<sup>3</sup></b> Formaldehyde <sup>3</sup> <b>Classe E1</b> Class E1	EN 120	mg/100g	≤ 1,0											

1-I valori indicano i requisiti prestazionali minimi (corrispondono a valori massimi nel caso del rigonfiamento minimi negli altri casi) e sono uguali o migliorativi rispetto alla norma EN 622-5.

1-Minimum values indicate minimum required performance (these are maximum values in the case of thickness swelling and minimum values in all others cases)

2- I valori medi corrispondono alla media dei dati rilevati durante il controllo in produzione.

2-Average values are the average values measured during production control

3- I valori di formaldeide esprimono il contenuto di formaldeide, determinato con il metodo del perforatore, riferito ad una umidità del pannello del 6,5%.

3-The formaldehyde values indicate the formaldehyde content, determined using the perforator method, and relate to a panel moisture content of 6,5 %.